

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト02-80H	10~20					
ニト02-80L	10~20					
ニト05-30B	1~10		1~10	1未満		
ニト05-40B	1~10	1~10	1~10	1未満		
ニト05-40D	1~10		1~10	1未満		
ニト05-50B	1~10			1未満		
ニト05-50D	1~10		1~10	1未満		
ニト05-50F	1~10		1~10	1未満		
ニト05-50V	1~10					
ニト05-60B	10~20			1未満		
ニト05-60D	10~20		1~10	1未満		
ニト05-60F	10~20		1~10			
ニト05-60L	1~10	1~10				
ニト05-70A	10~20					
ニト05-70B	10~20					
ニト05-70D	10~20					
ニト05-70L	10~20	1~10				
ニト05-75A	10~20					
ニト05-75B	10~20					
ニト05-80A	10~20					
ニト05-80B	10~20					
ニト05-80D	10~20					
ニト05-85A	10~20					
ニト05-85B	10~20					
ニト05-90A	10~20					
ニト05-90B	10~20					
ニト05-90D	10~20					
ニト05-92B	10~20					
ニト07-50L	1~10	1~10				
ニト07-60H	1~10					
ニト07-60T	1~10					
ニト07-70F	10~20					
ニト07-70L	10~20	1~10				
ニト07-80H	10~20					
ニト09-40H	1~10	1~10	1~10			
ニト09-50F	1~10	1~10	1~10			
ニト09-50L	1~10	1~10	1~10			
ニト09-60B	10~20			1未満		
ニト09-60D	10~20	1~10	1~10	1未満		
ニト09-60H	1~10					
ニト09-60L	1~10	1~10				
ニト09-70D	10~20					
ニト09-70H	10~20					
ニト09-80D	10~20					
ニト09-80F	10~20					
ニト09-90D	10~20					
ニト12-50H	1~10		1~10			
ニト12-70L	1~10	1~10				
ニト12-80F	10~20					
ニト12-80H	10~20					
ニト12-90D	10~20					
ニト15-40B	1~10	1~10		1未満		
ニト15-40D	1~10	1~10	1~10	1未満		
ニト15-50B	1~10			1未満		
ニト15-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト15-50F	1~10		1~10	1未満		
ニト15-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト15-60D	1~10					
ニト15-60F	1~10	1~10				
ニト15-65A	10~20			1未満		
ニト15-65B	10~20			1未満		
ニト15-70A	10~20					
ニト15-70B	10~20					
ニト15-70D	10~20					
ニト15-70H	10~20	1~10				
ニト15-75A	10~20					

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト15-75B	10~20					
ニト15-80A	10~20					
ニト15-80B	10~20					
ニト15-80D	10~20					
ニト15-80F	10~20					
ニト15-85A	10~20					
ニト15-85B	10~20					
ニト15-90A	10~20					
ニト15-90B	10~20					
ニト15-90D	10~20					
ニト15-92B	10~20					
ニト17-40D	1~10	1~10	1~10	1未満		
ニト17-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト17-50F	1~10	1~10				
ニト17-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト17-60C	1~10					
ニト17-60D	1~10					
ニト17-60F	1~10	1~10				
ニト17-60H	1~10	1~10				
ニト17-70B	10~20					
ニト17-70C	10~20					
ニト17-70D	10~20	1~10				
ニト17-70F	10~20	1~10				
ニト17-70H	1~10					
ニト17-70L	1~10	1~10				
ニト17-70P	1~10					
ニト17-80A	10~20					
ニト17-80B	10~20					
ニト17-80C	10~20					
ニト17-80D	10~20					
ニト17-80F	10~20					
ニト17-80H	10~20	1~10				
ニト17-90A	10~20					
ニト17-90B	10~20					
ニト17-90D	10~20					
ニト19-40B	1~10	1~10		1未満		
ニト19-40D	1~10	1~10	1~10	1未満		
ニト19-50A	1~10			1未満		
ニト19-50B	1~10	1~10		1未満		
ニト19-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト19-50F	1~10	1~10				
ニト19-50H	1~10	1~10				
ニト19-60A	10~20	1~10		1未満		
ニト19-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト19-60C	1~10					
ニト19-60D	1~10	1~10				
ニト19-60F	1~10	1~10				
ニト19-60H	1~10	1~10				
ニト19-65A	10~20			1未満		
ニト19-65B	10~20	1~10		1未満		
ニト19-65D	10~20	1~10		1未満		
ニト19-70A	10~20					
ニト19-70B	10~20					
ニト19-70C	10~20	1~10				
ニト19-70D	10~20	1~10				
ニト19-70F	10~20	1~10				
ニト19-70L	1~10	1~10				
ニト19-75A	10~20					
ニト19-75B	10~20					
ニト19-75C	10~20					
ニト19-75D	10~20					
ニト19-75L	1~10	1~10				
ニト19-80A	10~20					
ニト19-80B	10~20					
ニト19-80C	10~20					
ニト19-80D	10~20					

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト19-80F	10~20	1~10				
ニト19-80L	1~10					
ニト19-85A	10~20					
ニト19-85B	10~20					
ニト19-85C	10~20					
ニト19-85D	10~20					
ニト19-85F	10~20					
ニト19-90A	10~20					
ニト19-90B	10~20					
ニト19-90C	10~20					
ニト19-90D	10~20					
ニト19-92B	10~20					
ニト22-40B	1~10	1~10		1未満		
ニト22-40D	1~10	1~10		1未満		
ニト22-50B	1~10	1~10		1未満		
ニト22-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト22-50F	1~10	1~10				
ニト22-50H	1~10	1~10				
ニト22-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト22-60C	1~10					
ニト22-60D	1~10	1~10				
ニト22-65A	10~20			1未満		
ニト22-65C	10~20	1~10		1未満		
ニト22-70A	10~20					
ニト22-70B	10~20					
ニト22-70C	10~20	1~10				
ニト22-70D	10~20	1~10				
ニト22-70H	1~10	1~10				
ニト22-70L	1~10	1~10				
ニト22-75A	10~20					
ニト22-75B	10~20					
ニト22-75C	10~20					
ニト22-75D	10~20	1~10				
ニト22-75F	10~20	1~10				
ニト22-80A	10~20					
ニト22-80B	10~20					
ニト22-80C	10~20					
ニト22-80D	10~20					
ニト22-80F	10~20	1~10				
ニト22-80H	10~20	1~10				
ニト22-80L	1~10	1~10				
ニト22-85A	10~20					
ニト22-85B	10~20					
ニト22-85C	10~20					
ニト22-85D	10~20					
ニト22-85F	10~20					
ニト22-85H	10~20	1~10				
ニト22-87C	10~20					
ニト22-90A	10~20					
ニト22-90B	10~20					
ニト22-90C	10~20					
ニト22-90D	10~20					
ニト25-40B	1~10	1~10		1未満		
ニト25-50A	1~10	1~10		1未満		
ニト25-50B	1~10	1~10		1未満		
ニト25-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト25-60A	10~20	1~10		1未満		
ニト25-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト25-60D	1~10	1~10				
ニト25-65A	10~20			1未満		
ニト25-65B	10~20	1~10		1未満		
ニト25-70A	10~20					
ニト25-70B	10~20					
ニト25-70C	10~20	1~10				
ニト25-70D	10~20	1~10				
ニト25-70L	1~10	1~10				

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト25-75A	10~20					
ニト25-75B	10~20					
ニト25-75C	10~20					
ニト25-80A	10~20					
ニト25-80B	10~20					
ニト25-80C	10~20					
ニト25-80D	10~20					
ニト25-80H	10~20	1~10				
ニト25-80P	1~10					
ニト25-85A	10~20					
ニト25-85B	10~20					
ニト25-85C	10~20					
ニト25-85D	10~20					
ニト25-85F	10~20					
ニト25-90A	10~20					
ニト25-90B	10~20					
ニト25-90C	10~20					
ニト25-90D	10~20					
ニト25-90H	10~20					
ニト25-92B	10~20					
ニト27-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト27-50H	1~10					
ニト27-60D	1~10	1~10				
ニト27-60L	1~10	1~10				
ニト27-70D	10~20	1~10				
ニト27-70L	1~10					
ニト27-80B	10~20					
ニト27-85B	10~20					
ニト27-85H	10~20					
ニト27-90B	10~20					
ニト27-90F	10~20					
ニト27-90P	1~10					
ニト29-60D	1~10	1~10				
ニト29-60H	1~10	1~10				
ニト29-70B	10~20			1未満		
ニト29-80B	10~20					
ニト29-80H	10~20	1~10				
ニト29-85B	10~20					
ニト29-85P	1~10					
ニト29-90B	10~20					
ニト29-90H	10~20					
ニト29-92B	10~20					
ニト32-80D	10~20					
ニト32-80P	1~10					
ニト32-90D	10~20					
ニト35-40B	1~10			1未満		
ニト35-40D	1~10	1~10		1未満		
ニト35-50B	1~10	1~10		1未満		
ニト35-50D	1~10	1~10		1未満		
ニト35-50H	1~10	1~10				1未満
ニト35-60B	10~20	1~10		1未満		
ニト35-60D	1~10	1~10				
ニト35-65A	10~20			1未満		
ニト35-70A	10~20			1未満		
ニト35-70B	10~20					
ニト35-70D	10~20	1~10				
ニト35-70H	1~10	1~10				
ニト35-80A	10~20					
ニト35-80B	10~20					
ニト35-80D	10~20					
ニト35-80H	10~20					
ニト35-85A	10~20					
ニト35-85B	10~20					
ニト35-90A	10~20					
ニト35-90B	10~20					
ニト35-90D	10~20					

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト35-92B	10~20					
ニト37-50H	1~10	1~10				1未満
ニト37-60D	1~10	1~10				
ニト37-80D	10~20					
ニト37-80H	10~20					
ニト37-80L	1~10					
ニト37-90D	10~20					
ニト39-50H	1~10	1~10				1未満
ニト39-60L	1~10	1~10				1未満
ニト39-70H	10~20	1~10				1未満
ニト39-80B	10~20					
ニト39-80D	10~20					
ニト39-80H	10~20					1未満
ニト42-50L	1~10	1~10				1未満
ニト42-50T	1~10					1未満
ニト42-70D	10~20					1未満
ニト42-70H	10~20	1~10				1未満
ニト42-80D	10~20					
ニト42-90D	10~20					
ニト45-40B	1~10	1~10		1未満		1未満
ニト45-40D	1~10			1未満		1未満
ニト45-50B	1~10			1未満		
ニト45-50D	1~10	1~10		1未満		1未満
ニト45-50H	1~10	1~10		1未満		1未満
ニト45-50T	1~10					1未満
ニト45-60B	10~20	1~10		1未満		1未満
ニト45-60D	10~20	1~10		1未満		1未満
ニト45-60H	1~10					1未満
ニト45-60L	1~10	1~10				1未満
ニト45-70A	10~20					
ニト45-70B	10~20					
ニト45-70D	10~20					1未満
ニト45-70H	10~20	1~10				1未満
ニト45-70P	10~20					1未満
ニト45-80A	10~20					
ニト45-80B	10~20					
ニト45-80D	10~20					
ニト45-80H	10~20					1未満
ニト45-85A	10~20					
ニト45-85B	10~20					
ニト45-90A	10~20					
ニト45-90B	10~20					
ニト45-90D	10~20					
ニト49-40T	1~10					1~10
ニト49-60P	1~10					1未満
ニト49-70H	10~20					1未満
ニト52-40L	1~10					1~10
ニト52-50L	1~10					1~10
ニト52-50P	1~10					1~10
ニト52-60H	10~20					1未満
ニト52-60L	1~10					1未満
ニト55-30B	1~10		1~10	1未満		1~10
ニト55-30D	1~10			1未満		1~10
ニト55-40B	1~10	1~10		1未満		1未満
ニト55-40D	1~10	1~10		1未満		1未満
ニト55-50B	10~20	1~10		1未満		1未満
ニト55-50D	1~10			1未満		1未満
ニト55-50H	1~10			1未満		1未満
ニト55-50P	1~10				1未満	1~10
ニト55-60B	10~20			1未満		1未満
ニト55-60D	10~20			1未満		1未満
ニト55-70A	10~20					
ニト55-70B	10~20					
ニト55-70D	10~20					1未満
ニト55-70H	10~20					1未満
ニト55-70P	10~20					1未満

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト55-80A	10~20					
ニト55-80B	10~20					
ニト55-80D	10~20					
ニト55-80H	10~20					1未満
ニト55-85A	10~20					
ニト55-85B	10~20					
ニト55-90A	10~20					
ニト55-90B	10~20					
ニト55-90D	10~20					
ニト57-60C	10~20		1~10			1未満
ニト57-70D	10~20					1未満
ニト59-40P	1~10				1未満	1未満
ニト59-60H	10~20			1未満	1未満	1未満
ニト59-60P	10~20				1未満	1未満
ニト59-70L	10~20				1未満	1未満
ニト59-80D	10~20					
ニト62-60H	10~20				1未満	
ニト62-60L	10~20				1未満	1未満
ニト65-30D	1~10	1~10		1未満	1未満	
ニト65-40B	1~10			1未満		
ニト65-40D	1~10			1未満	1未満	
ニト65-40H	1~10			1未満	1未満	
ニト65-50A	10~20	1~10		1未満		
ニト65-50B	10~20	1~10		1未満		
ニト65-50D	10~20			1未満	1未満	
ニト65-60A	10~20			1未満		
ニト65-60B	10~20			1未満		
ニト65-60D	10~20			1未満	1未満	
ニト65-60P	10~20				1未満	
ニト65-70A	10~20			1未満		
ニト65-70B	10~20					
ニト65-70D	10~20					
ニト65-70H	10~20				1未満	
ニト65-70L	10~20				1未満	
ニト65-80A	10~20					
ニト65-80B	10~20					
ニト65-80D	10~20					
ニト65-80H	10~20					
ニト65-85A	10~20					
ニト65-85B	10~20					
ニト65-90A	10~20					
ニト65-90B	10~20					
ニト65-90D	10~20					
ニト67-70L	10~20				1未満	
ニト67-80H	10~20					
ニト69-40D	1~10		1~10	1未満	1未満	
ニト69-50D	10~20			1未満	1未満	
ニト69-50T	1~10				1未満	
ニト69-60H	10~20				1未満	
ニト69-60L	10~20				1未満	
ニト69-70L	10~20				1未満	
ニト69-70P	10~20				1未満	
ニト69-80D	10~20					
ニト69-80H	10~20					
ニト72-30H	1~10			1未満	1~10	
ニト72-40T	1~10				1~10	
ニト72-50L	10~20			1未満	1未満	
ニト72-50P	10~20				1~10	
ニト72-60D	10~20		1~10		1未満	
ニト72-60H	10~20				1未満	
ニト72-70D	10~20					
ニト72-80D	10~20					
ニト72-80H	10~20					
ニト75-30B	1~10		1~10		1~10	
ニト75-30D	1~10		1~10		1~10	
ニト75-30P	1~10				1~10	

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト75-40B	1~10		1~10		1未満	
ニト75-40D	1~10			1未満	1未満	
ニト75-40L	1~10				1未満	
ニト75-50B	10~20			1未満		
ニト75-50C	10~20		1~10	1未満	1未満	
ニト75-50D	10~20			1未満		
ニト75-50H	1~10				1未満	
ニト75-60B	10~20			1未満		
ニト75-60D	10~20		1~10		1未満	
ニト75-70A	10~20					
ニト75-70B	10~20					
ニト75-70D	10~20					
ニト75-75A	10~20					
ニト75-80A	10~20					
ニト75-80B	10~20					
ニト75-80D	10~20					
ニト75-85A	10~20					
ニト75-85B	10~20					
ニト75-90A	10~20					
ニト75-90B	10~20					
ニト75-90D	10~20					
ニト76-50L	10~20				1未満	
ニト76-80H	10~20					
ニト77-50L	10~20				1未満	
ニト77-70H	10~20					
ニト82-50H	1~10				1未満	
ニト82-70H	10~20					
ニト85-20B					1未満	1~10
ニト85-30B	1~10			1未満		
ニト85-30D	1~10			1未満	1未満	
ニト85-40B	1~10			1未満		
ニト85-40D	1~10		1~10		1未満	
ニト85-50B	10~20			1未満		
ニト85-50D	1~10				1未満	
ニト85-60B	10~20		1~10		1未満	
ニト85-60D	10~20		1~10		1未満	
ニト85-60H	10~20				1未満	
ニト85-70B	10~20					
ニト85-70D	10~20					
ニト85-70H	10~20					
ニト85-80A	10~20					
ニト85-80B	10~20					
ニト85-80D	10~20					
ニト85-85A	10~20					
ニト85-85B	10~20					
ニト85-90A	10~20					
ニト85-90B	10~20					
ニト85-90D	10~20					
ニト89-70H	10~20					
ニト95-30B	1~10		1~10	1未満		
ニト95-30D	1~10			1未満		
ニト95-40B	1~10		1~10		1未満	
ニト95-40D	1~10			1未満		
ニト95-50B	1~10			1未満		
ニト95-50D	1~10			1未満		
ニト95-50H	1~10			1未満		
ニト95-60B	10~20			1未満		
ニト95-60D	10~20		1~10			
ニト95-60P	10~20					
ニト95-70A	10~20					
ニト95-70B	10~20					
ニト95-70D	10~20					
ニト95-70H	10~20					
ニト95-70L	10~20					
ニト95-80A	10~20					
ニト95-80B	10~20					

日塗工色組成表

水性エコファイン艶有り

	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト95-80D	10~20					
ニト95-80L	10~20					
ニト95-85A	10~20					
ニト95-85B	10~20					
ニト95-90A	10~20					
ニト95-90B	10~20					
ニト95-90D	10~20					
ニト99-50X	1~10					
ニト99-60H	10~20		1~10			
ニト99-60T	1~10					
ニト99-70D	10~20					
ニト99-70H	10~20					
ニト99-70L	10~20					
ニトN-25	1~10	1~10	1~10	1~10		
ニトN-30	1~10			1未満		
ニトN-35	1~10	1~10		1~10		
ニトN-40	1~10			1未満		
ニトN-45	1~10			1未満		
ニトN-50	10~20	1~10		1未満		
ニトN-55	10~20			1未満		
ニトN-60	10~20			1未満		
ニトN-65	10~20			1未満		
ニトN-67	10~20			1未満		
ニトN-70	10~20			1未満		
ニトN-72	10~20					
ニトN-75	10~20					
ニトN-77	10~20					
ニトN-80	10~20					
ニトN-82	10~20					
ニトN-85	10~20					
ニトN-87	10~20					
ニトN-90	10~20					
ニトN-93	10~20					