

## 日塗工色組成表

## 水性エコファイン艶消し

	二酸化ケイ素 (シリカ)	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト2-60H	1~10	1~10					
ニト2-70T	1~10	1~10					
ニト2-90D	1~10	15~25					
ニト5-30B	1~10	1未満			1未満		
ニト5-30D	1~10	1未満					
ニト5-40B	1~10	1~10			1未満		
ニト5-40F	1~10	1~10			1未満		
ニト5-40V	1~10	1未満					
ニト5-50F	1~10	1~10			1未満		
ニト5-50V	1~10	1未満					
ニト5-60B	1~10	1~10					
ニト5-60F	1~10	1~10					
ニト5-70L	1~10	1~10					
ニト5-75B	1~10	15~25					
ニト5-80B	1~10	15~25					
ニト5-80L	1~10	15~25					
ニト5-85B	1~10	15~25					
ニト5-90B	1~10	15~25					
ニト5-92B	1~10	15~25					
ニト7-40P	1~10	1未満					
ニト7-50V	1~10	1未満					
ニト7-60H	1~10	1~10					
ニト7-60T	1~10	1~10					
ニト7-70F	1~10	15~25					
ニト7-80H	1~10	15~25					
ニト9-20D	1~10	1未満			1未満		
ニト9-30D	1~10	1未満					
ニト9-30F	1~10	1未満					
ニト9-40L	1~10	1未満					
ニト9-50F	1~10	1~10			1未満		
ニト9-50T	1~10	1未満	1~10				
ニト9-60B	1~10	1~10					
ニト9-60L	1~10	1~10	1~10				
ニト9-70D	1~10	15~25					
ニト9-80D	1~10	15~25					
ニト12-50L	1~10	1未満					
ニト12-70D	1~10	15~25					
ニト12-70L	1~10	1~10	1~10				
ニト12-70T	1~10	1~10					
ニト12-80F	1~10	15~25					
ニト12-80H	1~10	15~25	1~10				
ニト15-30F	1~10	1未満					
ニト15-40D	1~10	1未満					
ニト15-40H	1~10	1未満					
ニト15-60F	1~10	1~10	1~10				
ニト15-60V	1~10	1未満					
ニト15-70D	1~10	15~25					
ニト15-70H	1~10	1~10					
ニト15-75B	1~10	15~25					
ニト15-80B	1~10	15~25					
ニト15-80F	1~10	15~25					
ニト15-85A	1~10	15~25					
ニト15-85B	1~10	15~25					
ニト15-90A	1~10	15~25					
ニト15-90B	1~10	15~25					
ニト15-92B	1~10	15~25					
ニト17-50D	1~10	1~10					
ニト17-50F	1~10	1~10	1~10				
ニト17-50L	1~10	1未満	1~10				
ニト17-50P	1~10	1未満					
ニト17-60D	1~10	1~10					
ニト17-60H	1~10	1~10					
ニト17-70D	1~10	1~10					
ニト17-70H	1~10	1~10	1~10				
ニト17-70L	1~10	1~10					
ニト17-80D	1~10	15~25					

## 日塗工色組成表

## 水性エコファイン艶消し

	二酸化ケイ素 (シリカ)	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト17-80H	1~10	1~10					
ニト17-90D	1~10	15~25					
ニト19-40D	1~10	1未満					
ニト19-60F	1~10	1~10	1~10				
ニト19-60H	1~10	1~10					
ニト19-70A	1~10	15~25					
ニト19-70B	1~10	15~25					
ニト19-70C	1~10	1~10					
ニト19-70D	1~10	1~10					
ニト19-70F	1~10	1~10					
ニト19-75B	1~10	15~25					
ニト19-75C	1~10	15~25					
ニト19-75D	1~10	15~25					
ニト19-75L	1~10	1~10	1~10				
ニト19-80A	1~10	15~25					
ニト19-80B	1~10	15~25					
ニト19-80C	1~10	15~25					
ニト19-80F	1~10	15~25					
ニト19-80L	1~10	1~10					
ニト19-85A	1~10	15~25					
ニト19-85B	1~10	15~25					
ニト19-85C	1~10	15~25					
ニト19-85F	1~10	15~25					
ニト19-90A	1~10	15~25					
ニト19-90B	1~10	15~25					
ニト19-90C	1~10	15~25					
ニト19-90D	1~10	15~25					
ニト19-92B	1~10	15~25					
ニト22-30D	1~10	1未満					
ニト22-40D	1~10	1未満					
ニト22-40H	1~10	1未満					
ニト22-50B	1~10	1~10	1~10		1未満		
ニト22-50D	1~10	1~10	1~10				
ニト22-50F	1~10	1未満					
ニト22-50H	1~10	1未満					
ニト22-60C	1~10	1~10					
ニト22-60D	1~10	1~10	1~10				
ニト22-70B	1~10	15~25					
ニト22-70C	1~10	1~10					
ニト22-70D	1~10	1~10					
ニト22-70H	1~10	1~10	1~10				
ニト22-70L	1~10	1~10	1~10				
ニト22-75B	1~10	15~25					
ニト22-75C	1~10	15~25					
ニト22-75D	1~10	15~25	1~10				
ニト22-80B	1~10	15~25					
ニト22-80C	1~10	15~25					
ニト22-80D	1~10	15~25					
ニト22-80H	1~10	1~10					
ニト22-80L	1~10	1~10	1~10				
ニト22-80V	1~10	1未満					
ニト22-85B	1~10	15~25					
ニト22-85C	1~10	15~25					
ニト22-85D	1~10	15~25					
ニト22-85F	1~10	15~25					
ニト22-85H	1~10	15~25	1~10				
ニト22-87C	1~10	15~25					
ニト22-90B	1~10	15~25					
ニト22-90C	1~10	15~25					
ニト22-90D	1~10	15~25					
ニト25-40H	1~10	1未満					
ニト25-60P	1~10	1未満					
ニト25-70A	1~10	15~25					
ニト25-70B	1~10	15~25					
ニト25-70L	1~10	1~10	1~10				
ニト25-70T	1~10	1未満					

## 日塗工色組成表

## 水性エコファイン艶消し

	二酸化ケイ素 (シリカ)	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト25-75B	1~10	15~25					
ニト25-75C	1~10	15~25					
ニト25-80A	1~10	15~25					
ニト25-80B	1~10	15~25					
ニト25-80C	1~10	15~25					
ニト25-80P	1~10	1~10					
ニト25-80W	1~10	1未満					
ニト25-85A	1~10	15~25					
ニト25-85B	1~10	15~25					
ニト25-85C	1~10	15~25					
ニト25-85D	1~10	15~25					
ニト25-85F	1~10	15~25					
ニト25-90A	1~10	15~25					
ニト25-90B	1~10	15~25					
ニト25-90C	1~10	15~25					
ニト25-90D	1~10	15~25					
ニト25-92B	1~10	15~25					
ニト27-60L	1~10	1未満	1~10				
ニト27-70D	1~10	1~10					
ニト27-80T	1~10	1未満					
ニト27-85B	1~10	15~25					
ニト27-85H	1~10	1~10					
ニト27-90B	1~10	15~25					
ニト29-40D	1~10	1未満	1~10				
ニト29-40H	1~10	1未満					
ニト29-70B	1~10	15~25	1~10				
ニト29-70C	1~10	1~10					
ニト29-70P	1~10	1未満					
ニト29-75H	1~10	1~10	1~10				
ニト29-80B	1~10	15~25					
ニト29-85D	1~10	15~25					
ニト29-85P	1~10	1~10					
ニト29-90H	1~10	15~25					
ニト29-92B	1~10	15~25					
ニト32-70T	1~10	1未満					
ニト32-80D	1~10	15~25					
ニト32-90B	1~10	15~25					
ニト32-90D	1~10	15~25					
ニト35-30B	1~10	1未満			1未満		
ニト35-40B	1~10	1~10	1~10		1未満		
ニト35-50H	1~10	1未満					
ニト35-70A	1~10	15~25					
ニト35-70H	1~10	1~10	1~10				
ニト35-70V	1~10	1未満					
ニト35-80D	1~10	15~25					
ニト35-80H	1~10	1~10					
ニト35-85B	1~10	15~25					
ニト35-90B	1~10	15~25					
ニト35-92B	1~10	15~25					
ニト37-50D	1~10	1~10	1~10				
ニト37-50L	1~10	1未満	1~10				
ニト37-60D	1~10	1~10	1~10				
ニト37-60T	1~10	1未満					
ニト37-80L	1~10	1~10					
ニト39-60D	1~10	1~10	1~10				
ニト39-60L	1~10	1~10					1未満
ニト39-80D	1~10	15~25					
ニト39-80H	1~10	15~25					1未満
ニト42-30H	1~10	1未満					1未満
ニト42-40H	1~10	1未満	1~10				
ニト42-50L	1~10	1未満					
ニト42-70D	1~10	1~10					
ニト45-40P	1~10	1未満					1未満
ニト45-50H	1~10	1~10	1~10			1未満	
ニト45-50T	1~10	1未満					1未満
ニト45-60D	1~10	1~10					

## 日塗工色組成表

## 水性エコファイン艶消し

	二酸化ケイ素 (シリカ)	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト45-60H	1~10	1~10	1~10			1未満	
ニト45-70B	1~10	15~25					
ニト45-70D	1~10	15~25	1~10				
ニト45-70P	1~10	1~10					1未満
ニト45-80D	1~10	15~25					
ニト45-85B	1~10	15~25					
ニト45-90A	1~10	15~25					
ニト45-92B	1~10	15~25					
ニト49-40P	1~10	1未満					1未満
ニト49-40T	1~10	1未満					1未満
ニト49-50H	1~10	1~10					1未満
ニト49-60P	1~10	1~10					1未満
ニト49-70H	1~10	15~25					1未満
ニト49-80B	1~10	15~25					
ニト49-80H	1~10	15~25					1未満
ニト52-50L	1~10	1~10				1未満	
ニト52-50P	1~10	1~10					1未満
ニト52-60L	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト52-70D	1~10	15~25					
ニト52-90D	1~10	15~25					
ニト55-30L	1~10	1未満				1未満	1未満
ニト55-40B	1~10	1~10			1未満		
ニト55-50D	1~10	1~10			1未満	1未満	
ニト55-50P	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト55-60B	1~10	1~10					
ニト55-70P	1~10	15~25					1未満
ニト55-80D	1~10	15~25					
ニト55-80H	1~10	15~25					1未満
ニト55-85B	1~10	15~25					
ニト55-90B	1~10	15~25					
ニト55-92B	1~10	15~25					
ニト57-50H	1~10	1~10	1~10			1未満	
ニト57-60C	1~10	1~10					
ニト57-70D	1~10	15~25					
ニト59-30H	1~10	1未満				1未満	
ニト59-40P	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト59-50D	1~10	1~10			1未満	1未満	
ニト59-60H	1~10	1~10				1未満	
ニト59-60P	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト59-70L	1~10	15~25				1未満	1未満
ニト59-80D	1~10	15~25					
ニト62-50P	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト62-60D	1~10	1~10					
ニト62-80H	1~10	15~25					
ニト65-20L	1~10	1未満				1未満	1未満
ニト65-40P	1~10	1~10				1未満	1未満
ニト65-60P	1~10	1~10				1未満	
ニト65-70D	1~10	15~25					
ニト65-70L	1~10	15~25				1未満	
ニト65-80B	1~10	15~25					
ニト65-80D	1~10	15~25					
ニト65-80H	1~10	15~25					
ニト65-90B	1~10	15~25					
ニト67-40H	1~10	1~10			1未満	1未満	
ニト69-20D	1~10	1未満			1未満	1未満	
ニト69-30P	1~10	1未満				1未満	
ニト69-50D	1~10	1~10			1未満		
ニト69-50T	1~10	1~10				1未満	
ニト69-60H	1~10	15~25			1未満	1未満	
ニト69-60L	1~10	15~25				1未満	
ニト69-70L	1~10	15~25				1未満	
ニト69-80H	1~10	15~25					
ニト72-30H	1~10	1~10			1未満	1未満	
ニト72-40T	1~10	1~10				1未満	
ニト72-50L	1~10	1~10				1未満	
ニト72-50P	1~10	1~10				1未満	

## 日塗工色組成表

## 水性エコファイン艶消し

	二酸化ケイ素 (シリカ)	二酸化チタン	水和酸化 第二鉄 (黄色酸化鉄)	酸化第二鉄 (赤色酸化鉄)	カーボンブラック	フタロシアニン ブルー	塩素化 フタロシアニン グリーン
ニト72-60D	1~10	15~25			1未満		
ニト72-70D	1~10	15~25					
ニト72-70L	1~10	15~25				1未満	
ニト72-80D	1~10	15~25					
ニト75-20L	1~10	1未満				1~10	1未満
ニト75-30P	1~10	1未満				1未満	
ニト75-40D	1~10	1~10			1未満		
ニト75-40L	1~10	1~10			1未満	1未満	
ニト75-60P	1~10	15~25				1未満	
ニト75-70B	1~10	15~25					
ニト75-70D	1~10	15~25					
ニト75-70L	1~10	15~25				1未満	
ニト75-80B	1~10	15~25					
ニト75-90B	1~10	15~25					
ニト76-80H	1~10	15~25					
ニト77-20L	1~10	1未満				1~10	
ニト77-40L	1~10	1~10				1未満	
ニト77-60L	1~10	15~25				1未満	
ニト82-50H	1~10	1~10					
ニト85-40D	1~10	1~10			1未満		
ニト85-60D	1~10	15~25			1未満		
ニト85-60H	1~10	15~25			1未満		
ニト85-70D	1~10	15~25					
ニト85-70L	1~10	15~25					
ニト85-80B	1~10	15~25					
ニト85-80D	1~10	15~25					
ニト85-90B	1~10	15~25					
ニト87-60H	1~10	15~25			1未満		
ニト92-80H	1~10	15~25					
ニト95-30H	1~10	1未満					
ニト95-60P	1~10	1~10					
ニト95-70H	1~10	15~25					
ニト95-80B	1~10	15~25					
ニト95-90B	1~10	15~25					
ニト99-30P	1~10	1未満					
ニト99-40H	1~10	1~10					
ニト99-40T	1~10	1未満					
ニト99-50X	1~10	1~10					
ニト99-60H	1~10	1~10					
ニト99-70H	1~10	15~25					
ニトN-10	1~10	1未満			1~10		
ニトN-20	1~10	1未満			1未満		
ニトN-30	1~10	1未満			1未満		
ニトN-40	1~10	1~10			1未満		
ニトN-50	1~10	1~10			1未満		
ニトN-55	1~10	1~10			1未満		
ニトN-60	1~10	15~25			1未満		
ニトN-65	1~10	15~25			1未満		
ニトN-70	1~10	15~25					
ニトN-75	1~10	15~25					
ニトN-80	1~10	15~25					
ニトN-85	1~10	15~25					
ニトN-90	1~10	15~25					
ニトN-95	1~10	15~25					